

# Prep G Plus

Черная грунтовка для алюминия, стали и стекла

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает адгезию клея
- Защищает от вредного воздействия ультрафиолета
- Защищает алюминий от коррозии
- Быстрое высыхание (прибл. 30 минут)
- Черный цвет улучшает эстетику вентилируемых фасадов

## ОПИСАНИЕ

Prep G Plus - это однокомпонентная, быстросохнущая грунтовка. Не требует шлифовки алюминиевых поверхностей. Он образует черный, слегка блестящий слой, защищающий алюминий от коррозии и повышающий прочность сцепления клея с алюминием, сталью и стеклом с керамическим покрытием.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Грунтовка алюминиевых и стальных несущих конструкций вентилируемых фасадов
- Ремонт лаковых защитных покрытий на металлических поверхностях
- УФ-защита

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание твердого вещества	17%
Цвет	черный
Плотность	прибл. 0,95 г/мл
Время высыхания	30 минут при +20°C / 50% влажности
Температура хранения	от +5°C до +30°C
Расход	примерно 1 л на 10 м <sup>2</sup>

## ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Анодированный или необработанный алюминий, мин. 1,5 мм. Также сталь и стекло с керамическим покрытием.

## ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.  
 Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Артикул	30602131 30603148
Упаковка	Банк 250мл Банк 1 л

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Алюминиевые или стальные профили должны быть без царапин и коррозии. Грунтуемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и обезжиренной. Для этого используйте растворитель Bostik Solvent 300. Дайте высохнуть (мин. 10 минут).

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием встряхнуть. Открывайте банку непосредственно перед использованием (продукт вступает в реакцию с водяным паром). Налейте в лоток небольшое количество препарата, которое будет использовано максимум за 10-15 минут, а затем сразу же плотно закройте банку. Защитите содержимое от загрязнения. После вскрытия банки продукт имеет очень ограниченный срок хранения. Это связано с высоким содержанием летучих растворителей. Если банка закрыта неплотно, растворители испарятся преждевременно, что исключает возможность дальнейшего использования продукта. Не наносить при наличии условий для образования конденсата (например, высокая влажность, туман, низкая температура поверхности). Наносить в один слой чистой кистью или валиком. Дайте высохнуть в течение не менее 30 минут (относится к алюминию). Поверхность должна быть сухой на ощупь. Склеивание возможно уже через 30 минут после нанесения (после полного испарения растворителя), но не позднее, чем через 24 часа после грунтования.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Прочитайте информацию на этикетке и в листе безопасности продукта. В связи с содержанием растворителей и риском повреждения поверхности, перед правильным нанесением продукта проверьте адгезию и реакцию на подложку.